

Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 4 “mineralen” en werkgroep 6 “kunstgras” ressorterend onder deze commissie.

**Kenmerk:**

instrooizand voor zandkunstgras, semi-zandkunstgras en semi-waterkunstgras hockeyvelden, zandkunstgras korfbalvelden en kunstgras voetbalvelden

**Eigenschappen**

**Vorm**

≥ 80% bol, niet hoekig

Testmethode: EN 14955

**Structuur**

gesloten

Testmethode: EN 14955

**Vreemde bestanddelen**

geen

Testmethode: MN/Vb1.1

**Slijtvastheid**

≥ 25%

Testmethode: ISO 5074

**Korrelafmeting**

0 - 1 mm

Testmethode: EN 933-1

**NOCNSF-M4.a**

**INSTROOIZAND**

**Normblad: 2 / 2**

**juni 2016**

**Eigenschappen**

**Korrelverdeling**

> 2,0 mm	0%
> 1,0 mm	maximaal 9%
> 0,500 mm	minimaal 50%
> 0,315 mm	minimaal 94%
> 0,250 mm	minimaal 98%
> 0,125 mm	100%

Testmethode: EN 933-1

**Conditie**

**Klimatologische invloeden**

alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen

Testmethode: CN/CO.I